



J. VILASECA S. A.

FABRICA DE PAPEL DESDE 1714

SkyBlue

PARAMETRO	UNIDADES	NORMA	VALOR
<i>Gramaje</i> <i>Substance</i> <i>Grammage</i>	g/m^2	UNE 57014-74	120 +/- 4%
<i>Mano</i> <i>Bulk</i> <i>Volume Massique</i>	cm^3/g	UNE 57009-70	1,09 +/- 0,03
<i>Porosidad</i> <i>Porosity</i> <i>Porosité</i>	Índice	ISO 534	> 40
<i>Humedad absoluta</i> <i>Absolute moisture</i> <i>Humidité absolue</i>	%	UNE 57066-86/3	6,5 +/- 0,5
<i>Blancura</i> <i>Whiteness</i> <i>Blancheur</i>	CIE	UNE 57005-90	100
<i>Opacidad</i> <i>Opacity</i> <i>Opacité</i>	%	ISO 2471	> 98
<i>Opacidad en Humedo</i> <i>Wet Opacity</i> <i>Opacité Humide</i>	%	ISO 2471	> 96,5
<i>brillo tintas</i> <i>Gloss ink 75°</i> <i>Éclat encres</i>	%	JVNI-001	> 40
<i>Rotura</i> <i>Strenght</i> <i>Longeur de rupture</i>	KN/m	ISO 1924-1	> 4
<i>Rotura Humedo</i> <i>Wet Strenght</i> <i>Long. rupture humide</i>	KN/m	ISO 1924-1	>= 1,11
<i>Cobb 60</i> <i>Back Face</i> <i>Cobb 60</i>	KN/m	ISO 535	26,0

Papel póster estucado 1 cara resistente en húmedo y opaco para vallas publicitarias. Ideal para impresión piezo inkjet, solvent, mild solvent, y UV.
Wet-strenght, opaque poster paper coated one side with blue back for billboard. Ideal for piezo inkjet printing, solvent, mild solvent based inks and UV.
Papier couché affiches, opaque, résistant à l'état humide, pour panneaux extérieurs. Idéal pour l'impression numérique piezo inkjet, encres solvents, mildsolvant et UV.

Los datos citados son indicativos.
La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.



Ref: 840/200/00/R1
Marzo 2009