

ORAPAPER

2240 G

Beschreibung

Einseitig spezialgestrichenes Chromopapier, weiß, glänzend.

Abdeckmaterial

Einseitig silikonisiertes, holzfreies Kraftpapier, 87 g/m² (ungeschlitzt) und 98 g/m² (geschlitzt).

Haftklebstoff

Polyacrylat, permanent.

Anwendungsbereich

Vielseitig einsetzbar, mit hervorragenden Druckeigenschaften. Für hochwertige Anwendungen.

Druckverfahren

Geeignet für alle klassischen Druckverfahren.

Technische Daten* (Typische Werte)

Gewicht (ohne Silikonpapier und Klebstoff)	80 g/m ²
Dicke (ohne Silikonpapier und Klebstoff)	66 µm
Bruchkraft (DIN 53 112) längs quer	72 N/15 mm 42 N/15 mm
Oberflächenglätte (DIN 53 107)	2500 Bekk.sec.
Opazität (DIN 53 146)	86 %
Weißgrad (DIN 53 145)	93 %
Klebkraft (FINAT- TM 1, nach 24 h, auf rostfreiem Stahl, Durchschnittswert)	19 N/25 mm, Papierriß
Wärmebeständigkeit (nach Erreichen der Endklebkraft nach mindestens 24 h)	100°C, bis 24h, keine Veränderung 160°C, bis 1h, keine Veränderung
Kältebeständigkeit (nach Erreichen der Endklebkraft nach mindestens 24 h)	- 20°C
Empfohlene Verklebungstemperatur	über +5°C
Lagerfähigkeit des Verbundes (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	4 Jahre

06/04

Achtung:

Der zu beklebende Untergrund muß staub-, fettfrei und bei Neulackierung mindestens eine Woche getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Untergründen durchzuführen.

* Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.