

ORAPAPER

2441-45

Beschreibung

Einseitig leuchtfarbig gestrichenes, holzfreies Papier in den Tagesleuchtfarben gelb (2441), rot (2442), orange (2443), grün (2444) und pink (2445).

Abdeckmaterial

Einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 87 g/m² (ungeschlitzt) und 98 g/m² (geschlitzt).

Haftklebstoff

Polyacrylat, permanent.

Anwendungsbereich

Vielseitig einsetzbar, für Etiketten und Aufkleber mit hohem Auffälligkeitsgrad.

Druckverfahren

Geeignet für alle klassischen Druckverfahren.

Technische Daten* (Typische Werte)

Gewicht (ohne Silikonpapier und Klebstoff)	78 g/m ²
Dicke (ohne Silikonpapier und Klebstoff)	76 µm
Bruchkraft (DIN 53 112) längs quer	75 N/15 mm 40 N/15 mm
Oberflächenglätte (DIN 53 107)	130 Bekk.sec.
Opazität (DIN 53 146)	85 %
Klebkraft (FINAT- TM 1, nach 24 h, auf rostfreiem Stahl, Durchschnittswert)	19 N/25 mm, Papierriß
Wärmebeständigkeit (nach Erreichen der Endklebkraft nach mindestens 24 h)	100°C, bis 24h, keine Veränderung 160°C, bis 1h, keine Veränderung
Kältebeständigkeit (nach Erreichen der Endklebkraft nach mindestens 24 h)	- 20°C
Empfohlene Verklebungstemperatur	über +5°C
Lagerfähigkeit des Verbundes (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	2 Jahre

06/04

Achtung:

Der zu beklebende Untergrund muß staub-, fettfrei und bei Neulackierung mindestens eine Woche getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Untergründen durchzuführen.

* Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.