

Технически данни на двуцветен ABS

Параметър	Мерна единица	Стойност
Съпротивление на опън (MD/TD)	Мра	≥32
Удароустойчивост (MD/TD)	J/m	≥88
Твърдост (тест със сачма)	N/mm ²	≥65
Температура на омекване по Викат		≥80
устойчивост на разера (MD/TD)	%	-20 □ +5
Избеляване на цвета		не избелява, не се напуква
Устойчивост на ниска температура		не се напуква
Стабилност на цвета		ясен и равномерен
Износоустойчивост на цветния слой	%	≥90
Цветова разлика	CIEL*a*b	≤6